

表 1 普通抹灰厚度及适用砂浆种类

(单位:mm)

项 目		底 层		中 间 层		面 层		总厚度
		砂浆种类	厚度	砂浆种类	厚度	砂浆种类	厚度	
内 砖 墙	砖墙	石灰砂浆 1:3	6	石灰砂浆 1:3	10	纸筋灰浆:普通级做法一遍;中级做法二遍;高级做法三遍,最后一遍用滤浆灰。高级做法厚度为 3.5	2.5	18.5
		混合砂浆 1:1:6	6	混合砂浆 1:1:6	10		2.5	18.5
	砖墙(高级)	水泥砂浆 1:3	6	水泥砂浆 1:3	10		2.5	18.5
	砖墙(防水)	混合砂浆 1:1:6	6	混合砂浆 1:1:6	10		2.5	18.5
	混凝土	水泥砂浆 1:3	6	水泥砂浆 1:2.5	10		2.5	18.5
	加气混凝土	混合砂浆 1:1:6	6	混合砂浆 1:1:6	10		2.5	18.5
		石灰砂浆 1:3	6	石灰砂浆 1:3	10		2.5	18.5
外 砖 墙	钢丝网板条	水泥纸筋砂浆 1:3:4	8	水泥纸筋砂浆 1:3:4	10		2.5	20.5
	砖墙	水泥砂浆 1:3	7	水泥砂浆 1:3	8	水泥砂浆 1:2.5	10	25
	混凝土	混合砂浆 1:1:6	7	混合砂浆 1:1:6	8	水泥砂浆 1:2.5	10	25
		水泥砂浆 1:3	7	水泥砂浆 1:3	8	水泥砂浆 1:2.5	10	25
梁柱	加气混凝土	加气混凝土界面处理剂	—	水泥加建筑胶刮腻子	—	混合砂浆 1:1:6	8-10	8-10
	混凝土梁柱	混合砂浆 1:1:4	6	混合砂浆 1:1:5	10	纸筋灰浆:三次罩面,第三次滤浆灰	3.5	19.5
阳 台 雨 蓬	砖柱	混合砂浆 1:1:6	8	混合砂浆 1:1:4	10		3.5	21.5
	平面	水泥砂浆 1:3	10	—	—	水泥砂浆 1:2	10	20
	顶面	水泥纸筋砂浆 1:3:4	5	水泥纸筋砂浆 1:2:4	5	纸筋灰浆	2.5	12.5
其 他	侧面	水泥砂浆 1:3	5	水泥砂浆 1:2.5	6	水泥砂浆 1:2	2.5	13.5
	挑檐、腰线、遮阳板、窗套、窗台	水泥砂浆 1:3	5	水泥砂浆 1:2.5	8	水泥砂浆 1:2	10	23